

Bolfresh®

BSP

Film rétractable à effet « seconde peau »

- Scellage optimisé sur machines flowpack
- Rétraction élevée pour un effet « seconde peau »
- Résistance à basse température pour produits congelés



APPLICATIONS

Le **Bolfresh® BSP** est spécifiquement développé pour le conditionnement sur les machines de type **flowpack**. Grâce à ses **propriétés de scellage renforcées**, son confort d'utilisation est optimal.

Son **fort taux de rétraction** permet au film d'épouser des produits de forme et de taille variables.

Sa complète adhérence donne un **effet « seconde peau »** unique. Il offre une belle présentation aux produits alimentaires **congelés** et aux produits **frais** qui ne requièrent pas d'antibuée. Ex : produits carnés, poissons, produits de la mer, fruits et légumes.

Ultra-résistant à basse température, le **Bolfresh® BSP** est idéal pour conditionner des produits surgelés et permet en particulier d'éviter le « **freezer burn** ».



Pack & Protect



OPTIMISÉ POUR FLOWPACK

Le **Bolfresh® BSP** est un film spécialement mis au point pour les machines **flowpack**.
Il présente une **scellabilité excellente** et un **confort d'utilisation optimal**.



À la performance des films Bolfresh® s'ajoutent la **sécurité et la qualité de production Bolloré** :

APTITUDE AU CONTACT ALIMENTAIRE

Le film référencé est conforme aux réglementations européennes et américaines en vigueur.
Pour plus de détails, consultez la déclaration d'aptitude au contact alimentaire (disponible sur demande).



CERTIFICATIONS

Le site de fabrication des films thermo-rétractables Bolloré satisfait aux certifications ISO 22000 et BRC / IoP (British Retail Consortium, Institute of Packaging).



TRAÇABILITÉ

Bolloré assure la traçabilité des matériaux et des articles fabriqués à tous les stades, de la production à l'expédition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	13 microns	15 microns	19 microns
Brillance (%)	115		
Voile (%)	4		
Retrait libre (%) à 93°C	25		
à 120°C	75		
Résistance soudure (N/30 mm) à 130°C	27	30	35
à 160°C	53	63	70
Perméabilité vapeur eau (g/m²/24h à 38°C - 100% HR)	28	21	18
Perméabilité O ₂ (cm³/m²/24h bar à 23°C 0% HR)	21 000	16000	14000
Métrage bobines (m)	3 250	2 670	2 140
Diamètre intérieur bobines (mm)	76,2		
Diamètre extérieur bobines (mm)	245		

PRÉSENTATION

Le **Bolfresh® BSP** est disponible en film à plat : BSP-S.

> **Pour de plus amples renseignements, contactez notre service commercial.**